

メトリウス ウォールペイント

- ☐ グレー
- ☐ サンドストーン
- ☐ ブラウン

水性

メトリウスウォールペイントはクライミングウォール塗装用の水性アクリル塗料で、自然の岩のようにリアルな風合いに仕上げられます。

■コンパネ（コンクリート型枠用合板）に塗装する場合

塗装する前に木目に沿って180～280番のサンドペーパーで研磨してください。塗料の吸い込みを少なくするために、とのこで目止めてから塗装することをお勧めします。また必ず重ね塗りを行ってください。重ね塗りは下の塗装が完全に乾いてから行ってください。

■コンクリート壁に塗装する場合

新しいコンクリート壁に塗装する場合は施工後3週間以上経ってから行ってください。また、ひび割れ、穴をセメント、コーキング剤などで補修してから塗装してください。塗装する前にシーラーを下塗りしてください。上塗り塗料と下地の密着性を高めて耐久性を向上し、また上塗り塗料の量を節約できます。

■下地調整

下地調整の良し悪しで塗装の仕上がりが変わります。塗装面の汚れやゴミ、塗膜をきれいに取り除き、平滑にしてから塗装してください。合板の場合は下地の研磨をしっかり行うことをお勧めします。

■塗装のコツ

塗装は天気がよく、湿度の低い日を選んで行ってください。塗装はコーナーや塗りにくい部分を先に塗ります。スジカイバケを使用すると良いでしょう。広い面積の部分にはコテバケ、ペイントローラー、オートローラーなどを使用すると速くキレイに塗装できます。

■注意

この塗料には長時間吸引すると有害な物質が含まれています。塗装中および塗装が完全に乾くまで換気には充分注意してください。また塗料が皮膚に付着した場合は石鹸水で洗い流してください。目に入ったときには直ちに大量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けて下さい。誤って飲み込んだ場合にも医師の診断を受けて下さい。

家庭用品品質表示法に基づく表示

品名	合成樹脂塗料（水系）
用途	木製またはコンクリート製室内クライミングウォールの塗装用に水に晒される場所、湿っている場所、床面等には適しません。
色名	商品名の下に記載
成分	合成樹脂（アクリル）、顔料、水
正味量	3,785cc
塗り面積	初回 7.2 ～ 9 m ² 、2 回目以降 9 ～ 10.8 m ²
乾燥時間	1 ～ 2 日 (塗り面積、乾燥時間は塗り方、気象条件等により異なります。)

使用方法

●塗装面に剥がれかかった塗膜がある場合は、ワイヤーブラシ、皮スキ、サンドペーパー等を使用して充分に取り除いてください。●塗装面のゴミ、さび等を充分に取り除いてください。油分はペイントうすめ液を、カビはカビ取り剤を使用して落としてください。●使用するときは容器のふたに手を添えてマイナスドライバーなどを差し込んで開けてください。●容器の中の塗料は底から充分にかき混ぜ均一にしてください。●塗料の粘度が高くて塗りにくい時には水で少し(5%以内) 薄めてください。●気温が5度以下の時には塗らないでください。

用具の手入れ方法

塗料が乾かないうちに水かお湯で洗ってください。

取り扱いの注意

●幼児の手の届かないところに保管し、子供がいたすらないように注意してください。●塗装中、塗装後とも換気を良くしてください。●残った塗料はふたをし、直射日光や-5度以下の場所を避けて保存してください。

株式会社ロストアロー

〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折 1386-6

TEL : 049-271-7113